LASUR

REVESTIMIENTO

LASURCRIL

PRODUCTO

Revestimiento sintético-mineral para la impermeabilización y decoración de todo tipo de paramentos.

- En exteriores-interiores
- En muros y techos.

COMPOSICIÓN

Producto a base de resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.

CARACTERÍSTICAS

- **Antimoho - Antiverdín**
- Impermeable y permeable al vapor de agua
- Aplicación rápida y sencilla
- Excelente cubrición
- Acabado liso, fratasado, gota, gota chafada
- Texturas: Grueso, normal y fino
- Compatible con la mayoría de los soportes
- Resistente al envejecimiento, atmósferas de ciudades y rayos ultravioletas
- Adherencia excelente sobre los soportes típicos de construcción
- Lavable

SOPORTE

Compatible con soportes de morteros, hormigón, mortero monocapa, yeso y cartón yeso y sobre soportes ya pintados.
Los soportes deben estar limpios, libres de polvo, partículas sueltas, restos de pinturas antiguas, aceites, etc.
Sobre soportes mal cohesionados o fácilmente disgregables, debe aplicarse previamente una mano de FIJADOR-ACRÍLICO LASUR diluido en agua (1:3).
Se recomienda el uso de un fondo de color para la igualación de la absorción de la superficie, optimizando el acondicionamiento de la misma y mejorando la trabajabilidad y rendimiento de la aplicación del mortero.

REV 01/06

Aplive

LASUR

REVESTIMIENTO

MODO DE EMPLEO

- Agitar hasta una perfecta homogeneización de la mezcla.
- El producto se suministra listo al uso. Puede añadirse hasta 1 litro de agua por envase para la aplicación a pistola
- Para el acabado de gota debe aplicarse el producto con pistola de proyección. También se puede aplicar con llana. Fratasar el material cuando la consistencia de éste sea la adecuada.
- Tiempo de fratasado: Se puede fratasar seguidamente a la aplicación, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Espesor de aplicación: de 2 a 3 mm.
- La limpieza de los útiles de trabajo se realiza con abundante agua inmediatamente después de su utilización, y posibles restos secos con disolvente tipo aguarrás.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5º C ni por encima de 30º C, con sol directo, lluvia o con riesgo de heladas.
- No almacenar el producto en lugares con humedad, ni en condiciones extremas de temperatura.
- No exponer los envases al sol.
- No aplicar sobre superficies horizontales (piso) o inclinadas menos de 45º.
- Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua de lluvia.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad	>250 dPas
Densidad	1,8 g/cc.
Rendimiento	2 a 3 Kg/m^2 para espesores de 2 mm.
Adherencia	Sobre hormigón mayor de 15 Kg/cm^2
Tiempo de secado	30 min. a 25ºC y 50 % de humedad
Colores	Consultar gama

PRESENTACIÓN

LASURCRIL se presenta en bidones de 25 Kg. Almacenamiento hasta 1 año en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

NOTA: Las instrucciones de forma de uso, se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.

Aplive

Oficina central
Pol.Ind.El Gordillo, Ctra Sevilla-Brenes, Km.5.5
41300 San José de la Rinconada (Sevilla)
Tel: 954 686 166 - Fax:954 686 288

Delegación Centro
Pol.Ind. El Aquitón, C/ Pico Almanzor, 30
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tel: 918 757 242 - Fax: 918 757 345

www.aplive.com
aplive@aplive.com